


**ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ БАЗОВОЕ  
ПОКРЫТИЕ FORZE SE07**



1,2 - 1,4 мм



100 : 70



1 кг = 13 - 14 м²



15-20 мин при 20°C для  
нанесения финиша

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

**Однокомпонентное (1К) матовое базовое промежуточное** покрытие на основе акрилово-виниловых смол. Базовое покрытие **FORZE SE07** используется для получения пастельных и эффектных (металлических и перламутровых, в том числе ксералик) готовых покрытий. Используется как база (промежуточное покрытие) под прозрачные однокомпонентные или двухкомпонентные акриловые или полиакриловые лаки. **Базовое покрытие FORZE SE07** в основном используется там, где необходимо получить высококачественное лакокрасочное покрытие премиум-сегмента.

**Базовое покрытие FORZE SE07 обязательно наносится на подготовленную пластиковую или металлическую поверхность и перекрывается финишными продуктами линейки FORZE.**

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется в качестве **промежуточного (базового) покрытия** при окраске пластиковых и металлических поверхностей. Подготовка поверхности производится в зависимости от подложки и требуемых эксплуатационных характеристик.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- однокомпонентный продукт;
- используется для различных поверхностей;
- быстрая скорость сушки (15-20 мин при 20°C до нанесения финишного слоя лака);
- небольшой расход материала на 1 м²;
- возможность получения эксклюзивных металлических покрытий и покрытий с эффектом ксералик.

**РАЗБАВЛЕНИЕ**

**Соотношение смешивания:**

Основа базовое покрытие **FORZE SE07**

**1000 частей**

Разбавитель **FORZE D010 (стандартный)**

**700 частей**

Для придания большей прочности и улучшения свойств адгезии возможно добавление 10% отвердителя **FORZE H109 (100 частей на основу)**.

Жизнеспособность смеси при 20°C - смотри срок годности на этикетке

Жизнеспособность смеси при 20°C после добавления отвердителя - 4 - 6 часов

**СУШКА**

**Время сушки покрытия при 10-20 мкм:**

- воздушная сушка при 20°C - 6 минут "от пыли"
- воздушная сушка при 20°C - 15-20 минут до нанесения финишного слоя лака
- воздушная сушка при 20°C - 2 часа (полная сушка)

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД**

Теоретический расход (м²): 1 кг готовой смеси = 13-14 м² при 12 сухих мкм

**ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ БАЗОВОЕ  
ПОКРЫТИЕ FORZE SE07**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Поставочный удельный вес (компонент А): **0,920 - 0,940 кг/л**

Сухой остаток по весу (компонент А): **18 ± 2 %**

Сухой остаток по объёму (компонент А): **15 ± 2 %**

Поставочная вязкость по DIN 4 (компонент А): **47 ± 3 сек**

Электрическое сопротивление при 20°C: **30 - 80 МоМ**

Диаметр распылительного сопла: **1,2 - 1,4 мм**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение
Адгезия 2 мм	ME 39	Шкала согласно методу	GT 0

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

Окрашиваемую поверхность необходимо предварительно очистить от грязи и пыли, затем обезжирить и высушить (при необходимости).

Для обеспечения правильной адгезии материала перед окрашиванием необходимо **использовать специальные очищающие продукты FORZE**. Для металлических поверхностей **очиститель FORZE C810**, для пластиковых поверхностей PVC/ABS/PC с небольшими загрязнениями **очиститель FORZE C820**, для пластиковых поверхностей PVC/PP с сильными загрязнениями **очиститель FORZE C830**.

Продукт следует наносить при температуре от +10°C до +30°C и при относительной влажности не выше 80%. Время сушки зависит от толщины покрытия и относительной влажности.

После вскрытия необходимо плотно закрывать крышку тары, чтобы избежать поглощения влаги или высыхания под воздействием воздуха.

**ХРАНЕНИЕ**

Продукт должен храниться в оригинальной упаковке вдали от источников нагрева при температуре от +5°C до +35°C. При соблюдении указанных условий хранения, продукт сохраняет свои качества и готовность к использованию в течение 24 месяцев от даты производства.

**ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ**

Данные о продуктах, образцах и технические заключения предоставлены на основании лабораторных исследований, научных и технических знаниях производителя на момент издания. Однако, с учетом разнообразия условий применения продукта, следует заранее протестировать и оценить его перед использованием, чтобы убедиться, что он подходит для соответствующих целей. Производитель лишь гарантирует неизменность качества продукта. При наличии каких-либо вопросов необходимо связаться с производителем. Производитель не несет ответственности за какие-либо убытки, вызванные использованием продукта без предварительного ознакомления с правилами применения и проведения дополнительных тестирований при использовании в незарекомендованных целях и условиях.

**ПРОИЗВЕДЕНО И УПАКОВАНО**

Разработчиком, производителем и обладателем торговой марки **FORZE** является ООО "СИСТЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ"

8-812-965-95-65

8-800-100-95-65

**forze.technology**

