


**АКРИЛОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ
ЛАК FORZE AC201**



1,3 - 1,5 мм



100 : 20 : 30



1 кг = 6-8 м²



10 мин

(на отлип 20°C)

7 часов (полная 20°C)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высокопрочный самогрунтующийся двухкомпонентный (2К) матовый бесцветный лак на основе смеси акриловых смол **для дерева, паркета и лестниц**. Акриловый паркетный лак **FORZE AC201** характеризуется высокой степенью прозрачности, высокой заполняющей способностью, быстрой сушкой, простотой нанесения и высокими эксплуатационными характеристиками. **Бесцветный лак FORZE AC201** имеет повышенную твердость, стойкость к истиранию, стойкость к УФ излучению и мощным средствам, а так же обладает хорошими декоративными свойствами.

Лак представлен в трех вариациях блеска:

- паркетный акриловый лак **AC201/05** - глянец 5%
- паркетный акриловый лак **AC201/10** - глянец 10%
- паркетный акриловый лак **AC201/30** - глянец 30%

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве грунтового и финишного покрытия при отделке:

- паркета и деревянных лестниц;
- межкомнатных дверей;
- кухонных фасадов;
- столешниц;
- деревянной мебели;
- стульев;
- других изделий из древесины внутреннего использования.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- простота нанесения (возможность нанесения распылением и кистью);
- повышенная адгезия к деревянной поверхности;
- быстрое полное высыхание;
- стойкость к ультрафиолету (отсутствие пожелтения со временем);
- высокая механическая стойкость;
- несколько вариаций блеска.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Соотношение смешивания:

Компонент А - основа лак **FORZE AC201**

Компонент В - отвердитель **FORZE H110**

Компонент С - разбавитель **FORZE D240**

1000 частей

200 частей

300 частей

Рекомендуемое количество разбавителя зависит от способа нанесения продукта и варьируется от 20 до 50% по весу основного компонента А

После размешивания дать смеси постоять 5 минут перед началом распыления.

Жизнеспособность смеси при 20°C - 8 часов

СУШКА

Время сушки покрытия:

- на отлип **20°C - 10 мин.**
- до шлифования **20°C - 2-4 часа**
- полная сушка **20°C - 6-8 часов**

**АКРИЛОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ
ЛАК FORZE AC201****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Поставочный удельный вес (компонент А): **0,920 ± 30 г/л**

Сухой остаток по весу (компонент А): **27 ± 2 %**

Поставочная вязкость по ВЗ-4 (компонент А): **58 ± 10**

Диаметр распылительного сопла: **1,3 - 1,5 мм**

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД

Теоретический расход: **1 кг готовой смеси = 6-8 м². Нанесение в 2 слоя.**

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Окрашиваемую поверхность необходимо предварительно очистить от грязи и пыли. Поверхность тщательно отшлифовать (зернистость шлифовального материала Р180-240). Влажность поверхности не должна превышать 12%. Продукт следует наносить при температуре от +10°C до +30°C и при относительной влажности не выше 80%. Время сушки зависит от толщины покрытия и относительной влажности.

После вскрытия необходимо плотно закрывать крышку тары, чтобы избежать поглощения влаги или высыхания под воздействием воздуха.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в оригинальной упаковке вдали от источников нагрева при температуре от +5°C до +35°C. При соблюдении указанных условий хранения, продукт сохраняет свои качества и готовность к использованию в течение 24 месяцев от даты производства.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Данные о продуктах, образцах и технические заключения предоставлены на основании лабораторных исследований, научных и технических знаниях производителя на момент издания. Однако, с учетом разнообразия условий применения продукта, следует заранее протестировать и оценить его перед использованием, чтобы убедиться, что он подходит для соответствующих целей. Производитель лишь гарантирует неизменность качества продукта. При наличии каких-либо вопросов необходимо связаться с производителем. Производитель не несет ответственности за какие-либо убытки, вызванные использованием продукта без предварительного ознакомления с правилами применения и проведения дополнительных тестирований при использовании в незарекомендованных целях и условиях.

ПРОИЗВЕДЕНО И УПАКОВАНО

Разработчиком, производителем и обладателем торговой марки **FORZE** является ООО "СИСТЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ"

8-812-965-95-65

8-800-100-95-65

forze.technology

